

Стеклотекстолит FR4	Толщина ядра, мм	Фольга, мкм	Суммарная толщина, мм	Допуск на толщину, +/-мм	Dk					
					1GHz	2GHz	5GHz	10GHz	15GHz	20GHz
TU-872 SLK FR-4 IPC-4101/126	0,102	18/18	0,138	0,013	3,51	3,33	3,34	3,32	3,28	3,27
	0,102	35/35	0,172	0,013	3,51	3,33	3,34	3,32	3,28	3,27
	0,152	18/18	0,188	0,018	3,68	3,52	3,52	3,50	3,46	3,45
	0,152	35/35	0,222	0,018	3,68	3,52	3,52	3,50	3,46	3,45
	0,254	18/18	0,290	0,025	3,90	3,77	3,76	3,72	3,69	3,67
	0,254	35/35	0,324	0,025	3,90	3,77	3,76	3,72	3,69	3,67
	0,533	18/18	0,569	0,050	3,86	3,72	3,71	3,68	3,64	3,63
	0,533	35/35	0,603	0,050	3,86	3,72	3,71	3,68	3,64	3,63
Препрег FR4										
TU-87P SLK FR-4 IPC-4101/126										
106 RC76	0,064			0,013	3,38	3,19	3,21	3,19	3,16	3,15
1080 RC64	0,076			0,013	3,68	3,52	3,52	3,50	3,46	3,45